



סיד סינתטי לכיסוי מקסימלי בצביעת קירות פנימיים ותקרות  
בבנייה חדשה.  
נושא תו תקן ישראלי 1637. תו ירוק.

**תכונות:** בעל כושר כיסוי מצוין, אינו נשחק, ללא עופרת וכרומטים. לא רחיץ. בעל ת"י 1637 ותו ירוק.

**שימושים:** לצביעת קירות, תקרות, משטחי בטון וטיח פנימיים בבנייה חדשה

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 731-615

**גוון:** לבן

**ברק:** מט

**כושר כיסוי מחושב\*:** 8-9 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

**דילול:** בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

**ניקוי:** מים וסבון.

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע\*\* : שעה | המתנה בין שכבות : שעתיים | ייבוש סופי : 24 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
16 ליטר	36
18 ליטר	36

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

**שטחים פנימיים חדשים לא צבועים:**

שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונקו מאבק. מלאו חורים עם קלסימו X. בצביעה על שליכטה חדשה צבעו שכבה אחת של יד ראשונה, בהתאם לטיב המשטח. מומלץ להחליק את הקיר בנייר לטש לפני יד ראשונה ולהסיר אבק. צבעו 2-3 שכבות גמר סיד סופר. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**שטחים פנימיים מסוידים:**

הסירו שכבות סיד ישן, רופף ומתקלף. שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונקו מאבק. מלאו חורים עם קלסימו X וצבעו 2 שכבות גמר סיד סופר. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**קירות גבס:**

ישמו שכבה אחת יד ראשונה ושכבה שניה גמר סיד סופר (בדילול 15%-20%) או לחילופין שתי שכבות גמר סיד סופר בדילול 15%-20%.

**אופן צביעה:** בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. אין לגוון על מוצר זה.

**צביעה ברולר/מברשת:** דללו 15%-20% מים בשכבה ראשונה ועד 20% בשכבה שניה.

**צביעה בהתזה:** דללו עד 30%.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל-30 מעלות.

**אזהרות והוראות בטיחות:** הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה.

את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MS DS).

**הערות כלליות:** אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או הטמפרטורה היא מתחת ל-  $10^{\circ}C$  והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעיין בהוראות הדפים הטכניים של כלל המוצרים הנזכרים בהכנת השטח ואופן הצביעה. **יש לעיין בדפים הטכניים של כל מוצר הנזכר בהכנת השטח ומערכת הצבע.** יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.  
\*\* ב-  $25^{\circ}C$  ו- 65% לחות יחסית.  
ת"י 1637, תו ירוק.

מוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: \*6477.